

# weber OutdoorRepair



- Puikus sukibimas
- Patogu dirbti
- Atsparus šalčiui
- Betono spalvos
- Atsparumas apkrovoms
- Lyginamasis

## APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Cementinis remontinis mišinys sienų ir grindų paviršiams lyginti

## NAUDOJIMO PASKIRTIS

Cementinis mišinys skirtas horizontaliam ir vertikaliam betono paviršiaus lyginimui, ertmių, duobių ir smulkių pažeidimų užtaisymui. Pvz.: betoniniai laiptai, balkonų elementai, cokoliai, stulpeliai. Rekomenduojamas sluoksnio storis 3-20 mm – lyginimui, duobių ir ertmių užtaisymui iki 50 mm.

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

Betono paviršius kruopščiai nuvalomas. Pažeistas betonas ar danga pašalinami. Atidengtos plieno dalys apsaugomos weber REP 05 antikoroziiniu gruntu. Prieš lyginimo darbus paviršius sudrėkinamas. Reikiamas vandens kiekis priklauso nuo objekto sąlygų (pavyzdžiui, oro, pagrindo betono kokybės). Darbą galima pradėti, kai vanduo visiškai susigeria į konstrukciją; paviršius turi būti vos drėgnas. Paviršius, pavyzdžiui betono grindys ar sienos, turi būti kietas, tvirtas, patvarus ir švarus. Visos sukibimą mažinančios medžiagos dulksės, riebalai, nešvarumai ir panašios turi būti pašalintos.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 2 kg /m <sup>2</sup> /mm
Užpildo frakcija	lki 1,2 mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	3...20 mm, užpildant skylės - iki 50 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	apie 0,8 l/5 kg
Paruošto mišinio tūris	apie 3,4 l/5 kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30°C
Sunaudoti per	-45 min
Sudėtis	Spec. cementas, priedai
Užpildas	natūralus smėlis ir klintis 0-1,2 mm
Sukibimo stiprumas 28 dienos	> 1,0 MPa (EN 1542)
Gniuždomasis stipris 28 dienos	>15 MPa (EN 1542)
Reakcija į ugnį	A2fl - s1 (EN 13501-1)
Atsparumas šalčiui	Taip, tinkamas naudoti lauke
Spalva	Betono pilkumo
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 24 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	5kg ir 15kg plastiko maišai
Sertifikatai	CE, EPD

## PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

5 kg weber OutdoorRepair mišinio maišoma su 0,8 litrų švaraus vandens. Maišyti elektriniu maišytuvu, kol susidaro vientisa masė apie 5 minutes ir paliekama brandinimui apie 10 min., mažesni kiekiai gali būti sumaišyti mentele arba glaistykle. Prieš naudojant, būtina permaišyti. Skiedinio sunaudojimo laikas normaliomis sąlygomis yra apie 45 minučių įpylus vandens.

## DARBO INSTRUKCIJA

Skiedinys užnešamas naudojant plieninę mentelę arba glaistiklę. Pagrindo ir oro temperatūra darbo metu turi būti aukštesnė nei +5°C, paviršius turi būti apsaugotas nuo lietaus, užšalimo, tiesioginių saulės spindulių. Paviršiui galima suteikti norimą struktūrą arba glotniai užtrinti kempine. Praėjus 2-3 valandoms po darbų atlikimo rekomenduojama pradėti paviršiaus drėkinimą vandeniu, Siekiant išvengti pernelyg greito drėgmės garavimo paviršius dengiamas, pavyzdžiui, plastikine plėvele mažiausiai 3 paras. Išlygintas ir išdžiuvęs paviršius pagal poreikį, gali būti padengtas betono ar fasadiniais dažais.

#### PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

#### PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

#### ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.