

weber QuickRep



- Greitas remontas
- Mažai dulkių
- Tas pats produktas naudojamas ir ertmėms užpildytiir grindims bei sienoms lyginti
- Džiūsta per 2 valandas
- Gali būti naudojamas lauke
- Lyginamasis
- Remontinis

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Greitai stingstantis remontinis mišinys sienų ir grindų paviršiams lyginti C30-F7

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber QuickRep cementinis, greitai stingstantis mišinys skirtas horizontaliam ir vertikaliam betono paviršiaus lyginimui, ertmių ir duobių užtaisymui. Lauko terasų, balkonų ir garažų grindų lyginimui, nuolydžių formavimui. Vertikaliems paviršiams, kai reikalingas greitas remontas. Sluoksnio storis 0-30 mm, duobės iki 50 mm.

PAGRINDAS

Tinkami pagrindai yra betoninės grindys, taip pat galima naudoti ant sienų paviršių mažoms skylėms ar pažeidimams taisyti. Pagrindą reikia kruopščiai nuvalyti nuo dulkių ir nešvarumų, kurie gali susilpninti sukibimą.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius, pavyzdžiui betono grindys ar sienos, turi būti kietas, tvirtas, patvarus ir švarus. Visos sukibimą maži-

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	-1.6 kg/m ² /1 mm sluoksniui
Užpildo frakcija	Iki 0,3 mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	0-30 mm (ertmių užpildymui iki 50mm)
Rekomenduojamas vandens kiekis	1,0-1,4l/5kg (20-28% sausosios masės)
Naudojimo temperatūra	+5 ... + 25°C, optimali+15 ... +20°C
Sunaudoti per	-15 min
Reguliuojamas laikas	-15 min
Džiūvimo laikas	Galima vaikščioti - apytiksl. 1 valandos (20 ° C, 50% RH); Dengti dangomis - apytiksl. 2 valandos (20°C, 50% RH)
Pėsčiųjų srauto kietėjimo laikas	-1 h (+23 °C, 50% RH)
Sudėtis	Spec. cementas, priedai
Gniuždymo stipris	≥ 30 N/mm ² (+23°C, 50% RH)
Gniuždomojo stiprio klasė	C 30 (LT 13813)
Lenkimo stiprumo klasė	F 7 (LT 13813)
Lenkimo stiprumas 28 dienos	≥ 7 N/mm ² (+23°C, 50% RH)
Susitraukimas	<0,7 mm/m (+23°C, 50% RH)
Susitraukimas 28 dienos	<0,7 mm/m (+23°C, 50% RH)
Reakcija į ugnį	A2fl s1 (EN 13501-1)
Atsparumas šalčiui	Tinka naudoti lauko sąlygomis
pH	10,5...11
Tankis	-1600 kg/m ³
Svoris	5 kg
Spalva	Tamsiai pilka
Sandėliavimas	sausoje patalpoje, originalioje pakuotėje 24 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	5kg plastiko maišai
Sertifikatai	CE, M1, EPD

nančios medžiagos dulkės, riebalai, nešvarumai ir panašios turi būti pašalintos. Pagrindas turi būti sausas arba drėgnas, bet ne šlapias.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

5 kg weber QuickRep mišinio maišoma su 1,0-1,4 litru švaraus vandens (20-28% nuo sausos masės). Reguluojant vandens kiekį galima keisti skiedinio konsistensiją priklausomai nuo panaudojimo srities. Maišyti elektriniu maišytuvu, kol susidaro vientisa masė apie 5 minutes,

mažesni kiekiai gali būti sumaišyti mentele arba glaistykle. Skiedinio sunaudojimo laikas normaliomis sąlygomis yra apie 15 minučių įpylus vandens.

DARBO INSTRUKCIJA

Skiedinys užnešamas naudojant plieninę mentelę. Pagrindo ir oro temperatūra darbo metu ir dieną po to turi būti aukštesnė nei +5°C, paviršius turi būti apsaugotas nuo lietaus, užšalimo, tiesioginių saulės spindulių. Atlikus darbus apytiksliai po 1 valandos ant paviršiaus galima vaikščioti ir maždaug po 2 valandų dengti kitomis dangomis. Džiūvimo laikas priklauso nuo oro temperatūros ir drėgmės, žema temperatūra ir didelė santykinė oro drėgmė prailgina džiūvimo laiką. Išlygintas grindų pagrindas gali būti padengtas daugeliu dangų pvz. keraminės, akmenų masės plytelės, PVC, kiliminės, kamštinės ar parketo dangos. Suremontuotą sienos paviršių galima apytiksliai po 2 valandų glaistyti, dažyti ar apklijuoti plytelėmis.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio

naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.