

weberfloor PLUS



- Atsparus apkrovoms
- Mašininis užpurškimas
- Lengvai naudojamas
- Savaime išsilyginantis
- Rankinis užnešimas
- Užnešimas mente

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Savaime išsilyginantis cementinis grindų mišinys, 2-30 mm

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Savaime išsilyginantis, cementinis grindų mišinys skirtas lieti rankiniu arba mechaniniu būdu. Mišinys skirtas greitai grindų pagrindo įrengimui bei lyginimui. Naudojamas gyvenamosiose, komerciniuose, visuomeniniuose patalpose. Rekomenduojama naudoti ant betoninio ir cementinio pagrindo grindų. Tinka kaip pagrindas keraminėms ir akmens plytelėms, parketui, plokštėms, kiliminėms, PVC, linoleumui ir kamštinėms dangoms.

PAGRINDAS

Tinkami pagrindai yra betoninės arba smėlbetonio grindys (sukibimas su pagrindu >1,0 Mpa).

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Visos sukibimą mažinančios medžiagos (dulkės, riebalai, nešvarumai ir panašios) turi būti pašalintos. Pagrindas turi būti sausas arba drėgnas, bet ne šlapias. Sausus ir absorbuojančius paviršius geriausia gruntuoti gruntu **weber MD16** (4716) ir palikti džiūti (2-4 val.).

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 1,7 kg / m ² / 1 mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	2-30 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	4,5-5,0 ltr/25 kg
Naudojimo temperatūra	+10 ... +25 °C. Optimali +15 ... +20 °C
Sunaudoti per	15-20 min.
Džiūvimo laikas	Galima vaikščioti: 2-4 valandos (23 °C, 50% RH); galima dengti dangomis: 1 - 5 paros (23 °C, 50% RH), priklausomai nuo dangos
Rišamoji medžiaga	Specialusis cementas
Užpildas	Smėlis ir kalkakmenis
Gniuždomasis stipris 28 dienos	Klasė C 25 (EN 13813)
Lenkimo stiprumas 28 dienos	Klasė F 6 (EN 13813)
Reakcija į ugnį	A2fl - s1 (EN 13501-1)
Srauto greitis pagal Weber standartą	240-260 mm (žiedas 68*35 mm)
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	6 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

25 kg **weberfloor PLUS** mišinio maišoma su 4,5-5,0 litrų švaraus vandens. Maišyti elektriniu maišytuvu apie 2-3 minutes, kol gausite vienalytę masę. Palikite apie 2 minutes ir vėl permaišykite. Pumpuojant mišinį mechaniniu būdu, mišinio takumo savybės tikrinamos prieš pumpuojant ir viso liejimo metu. Skiedinio sunaudojimo laikas normaliomis sąlygomis yra apie 15-20 minučių įpylus vandens. Šaltomis sąlygomis naudoti šiltą vandenį (max. 35 °C). Nepilti daugiau vandens nei nurodyta instrukcijoje, nes tai gali pakenkti galutiniam mišinio stiprumui arba sukelti sluoksnių atskyrimą.

DARBO INSTRUKCIJA

Pastatas, kuriame atliekami darbai turi turėti stogą, langų ir durų angos privalo būti uždengtos. Darbo metu ir savaite po to pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10°C. Skiedinys paskleidžiamas plienine arba dantyta (reguliuojama) mentele. Skiedinį skleisti 30-40 cm pločio juostomis be pertraukų tol, kol bus išlyginta visa patalpa. Liejant mechaniniu būdu, rekomenduojamas

maksimalus patalpos plotis yra 6-8 m. Platesnės patalpos dalinamos į barus. Nesukietėjęs skiedinys nuo darbo įrankių plaunamas vandeniu, sukietėjęs pašalinamas mechaniniu būdu. Džiūvimas ir apdirbimas: Galima vaikščioti po 2-4 valandų kuomet aplinkos temperatūra +23°C. Dangas galima kloti po 1-5 dienų (+23°C, 50% RH), priklausomai nuo dangos tipo. Žemesnė aplinkos temperatūrą ir aukštesnę santykinę drėgmę gali prailginti džiūvimo laiką

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirėngimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabu-

žių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.